



ACRYLIC FACADE

STABILNA KOLORYSTYCZNIE

TRWAŁA ELEWACYJNA FARBA AKRYLOWA

PRZEZNACZENIE	STOPIEŃ POŁYSKU	ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE	STOPIEŃ KRYCIA	KOLORYSTYKA	OPAKOWANIA	WYDAJNOŚĆ	CZAS SCHNIĘCIA	NARZĘDZIA	WARUNKI STOSOWANIA
Na zewnątrz	PÓMAT 9 (kął 85°)	Powyżej 6000 cykli wg normy PN-C-81913/98	KLASA 1 WG PN-EN 13300	Wybrana kolorystyka z palety barw Styline Color Bank System	0,9L 2,7L 4,5L	Do 10m ² /L przy jednokrotnym nakładaniu	Okolo 4h Odstęp przy nakładaniu drugiej warstwy okolo 4h	Pędzel typu ławkowiec, natrysk, hydrodynamiczny	Temperatura.: 10-28°C wilgotności wzgl. < 80%

INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLELINE ACRYLIC FACADE to elewacyjna farba akrylowa do wykonywania dekoracyjnych, półmatowych powłok malarskich. Ze względu na swoje właściwości, farba jest dedykowana do wykonywania pierwszych wymalowań elewacji oraz do wykonywania kolejnych, renowacyjnych powłok malarskich. Podłoża, na których można stosować farbę:

- mineralne i akrylowe tynki cienkowarstwowe (w tym na ociepleniach wykonanych na styropianie),
- płyty włóknisto-cementowe, itp.,
- nieotynkowane mury z betonu, cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych,
- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do w/w podłoży. Ze

względem na relatywnie wysoki opór dyfuzyjny, farbę STYLELINE ACRYLIC FACADE nie stosować na ociepleniach wykonanych z wełny mineralnej.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- Doskonała wydajność i siła krycia,
- Farba elastyczna o zwiększonej odporności na powstawanie mikro-pęknięć w strukturze powłoki malarskiej,
- Trwałe, stabilne kolory i bogata kolorystyka,
- Szybko uzyskująca odporność na działanie czynników atmosferycznych,
- Dobra przyczepność farby do podłoża normę VOC.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie niemalowane:

Tynki cienkowarstwowe gruntować, a następnie malować po ich odpowiednim wysezonowaniu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem należy ocenić stan podłoża. Powierzchnię z zabrudzeniami należy zmyć wodą z detergentem, usunąć tłuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić i odpylić, całość zagruntować preparatem gruntującym Styline Acrylic Facade Primer. Nierówności i ubytki naprawić przy użyciu dedykowanych do tego produktów.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji, gdyż pigmenty zawarte w produkcie mogą osiadać na dnie puszek. W przypadku aplikacji natryskiem rozcieńczyć czystą wodą (max. 5% objętości). Po wymieszaniu produktu, należy od razu przystąpić do nakładania.

SPOSÓB APLIKACJI:

Zaleca się użycie wałka malarskiego, pędzla typu ławkowiec. Farba jest przystosowana również do natrysku agregatem hydrodynamicznym. Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego:
Ciśnienie robocze: 150 bar, Dysza: 517

MALOWANIE:

Farbę nakładać równomiernie w 2 warstwach. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy czyścić wodą. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do prac malarskich wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio ostonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania.

WYDAJNOŚĆ:

Do 10m²/l przy jednokrotnym nakładaniu uwzględniając warunki

pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.

- Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby. Stosować farbę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.
- W czasie nakładania i wysychania farby, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki ostonowe na rusztowaniach.
- Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny różnych odcieni farby.
- Nakładanie farby poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania farby.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu farby czyszczenie jest utrudnione.
- Napoczęte opakowanie farby należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.
- Kolor wyschniętej powłoki może różnić się od koloru wzornika, co może wynikać z: faktury wyprawy tynkarskiej, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków ciepłno-wilgotnościowych w trakcie nakładania i wysychania. Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonać malowanie próbne pod kątem zgodności koloru powłoki malarskiej z oczekiwaniami.

INFORMACJE DODATKOWE**WSKAZÓWKI BHP:**

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

PRZECCHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach

w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. W przypadku użycia produktu, pozostałą nieużytą część farby należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:

Farbę pozostałą po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji lub do środowiska, ale przekazać firmom specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.

TERMIN WAŻNOŚCI:

Okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesiące. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: ACRYLIC FACADE - STABILNA KOLORYSTYCZNIE

Kolorystyka:	Wybrana kolorystyka z palety barw Styline Color Bank System
Opakowania:	0,9L 2,7L 4,5L
Stopień połysku:	Półmat / 9 (kąt 85°)
Stopień krycia:	Klasa 1 (wg PN-EN 13300)
Odporność na szorowanie:	Powyżej 6000 cykli wg normy PN-C-81913/98
Wydajność:	Do 10 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest bezpośrednio zależna od chłonności podłoża, jego struktury, metody aplikacji, narzędzia malarskiego oraz zastosowanego koloru
Zawartość części stałych:	54%; w postaci bieli tytanowej, wypełniaczy węglanowych i talku
Gęstość:	Baza 00 - ok 1,35 g/cm ³ / Baza 30 - ok 1,40 g/cm ³
Czas schnięcia:	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny
Dokumentacja:	Atest Higieniczny PZH
Zawartość LZO:	Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób został zaliczony do Kategorii A/a/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) 30 g/l. Produkt zawiera max 30g/l LZO (VOC)