



SILICONE FACADE

WYSOKA HYDROFOBOWOŚĆ

PAROPRZEPUSZCZALNA, SAMOCZYSZCZĄCA ELEWACYJNA
FARBA SILIKONOWA TWORZĄCA ELASTYCZNE POWŁOKI



PRZEZNACZENIE

Na
zewnątrz




ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE

Powyżej 8000 cykli
wg normy
PN-C-81913/98




STOPIEŃ KRYCIA

KLASA 1
WG PN-EN 13300



KOLORYSTYKA

Wybrana kolorystyka
z palety barw
Styleline
Color Bank System




OPAKOWANIA

0,9L 2,7L 9L



WYDAJNOŚĆ

Do 10m²/L przy
jednokrotnym
nakładaniu



CZAS SCHNIĘCIA

Okolo 4h
Odstęp przy
nakładaniu drugiej
warstwy okolo 4h



NARZĘDZIA

Pędzel typu
ławkowiec, wałek,
natrysk
hydrodynamiczny



WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura.:
10-28°C
wilgotności wzgl.
< 80%

INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLELINE SILICONE FACADE to elewacyjna farba silikonowa do wykonywania dekoracyjnych, matowych powłok malarskich. Ze względu na swoje właściwości, farba jest dedykowana do wykonywania pierwszych wymalowań elewacji oraz do wykonywania kolejnych, renowacyjnych powłok malarskich.

Podłoża, na których można stosować farbę:

- tynki cienkowarstwowe (w tym na ociepleniach),
- tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- płyty włóknisto-cementowe, itp.,
- nieotynkowane mury z betonu, cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych,
- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do w/w podłoży

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność powłoki malarskiej,
- Wysoka hydrofobowość – niska zwilżalność powłoki malarskiej,
- Wysoka odporność na promieniowanie UV,
- Podwyższona odporność na występowanie i rozwój glonów i grzybów,
- Doskonała wydajność i siła krycia,
- Dobra przyczepność farby do podłoża,
- Farba jest elastyczna o wysokiej odporności na mikropęknięcia w strukturze powłoki malarskiej,
- Trwałe kolory i bogata kolorystyka,
- Farba jest tiksotropowa, co oznacza, że bardzo dobrze się aplikuje na podłoża, nie kapie, łatwo się rozprowadza i optymalnie wysycha,
- Szybko uzyskująca odporność na działanie czynników atmosferycznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Zagruntować preparatem gruntującym Styleline Silicone Facade Primer. Tynki cienkowarstwowe gruntuwać, a następnie malować po ich odpowiednim wysezonowaniu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem należy ocenić stan podłoża. Powierzchnię z zabrudzeniami należy zmyć wodą z detergentem, usunąć tłuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić i odpylić, całość zagruntować preparatem gruntującym Styleline

Silicone Facade Primer. Nierówności i ubytki naprawić przy użyciu dedykowanych do tego produktów.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji, gdyż pigmenty zawarte w produkcie mogą osiadać na dnie puszk. W przypadku aplikacji natryskiem rozcieńczyć czystą wodą (max. 5% objętości). Po wymieszaniu produktu, należy od razu przystąpić do nakładania.

SPOSÓB APLIKACJI:

Zaleca się użycie wałka malarskiego, pędzla typu ławkowiec. Farba jest przystosowana również do lub natrysku agregatem hydrodynamicznym. Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego:
Ciśnienie robocze: 150 bar, Dysza: 517

MALOWANIE:

Farbę nakładać równomiernie w 2 warstwach. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy czyścić wodą. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do prac malarskich wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.

- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.

- Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby. Stosować farbę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.

- W czasie nakładania i wysychania farby, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.

- Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny różnych odcieni farby.

- Nakładanie farby poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania farby.

- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu farby czyszczenie jest utrudnione.

- Napoczęte opakowanie farby należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

- Kolor wyschniętej powłoki może różnić się od koloru wzornika, co może wynikać z: faktury wyprawy tynkarskiej, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków cieplnowilgotnościowych w trakcie nakładania i wysychania. Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonać malowanie próbne pod kątem zgodności koloru powłoki malarskiej z oczekiwaniami.

INFORMACJE DODATKOWE**WSKAZÓWKI BHP:**

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

PRZECHEWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp.

od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. W przypadku użycia produktu, pozostałą nieużytą część należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:

Farbę pozostałą po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji lub do środowiska, ale przekazać firmom specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.

TERMIN WAŻNOŚCI:

Okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesiące. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: SILICONE FACADE - WYSOKA HYDROFOBOWOŚĆ

Kolorystyka:	Wybrana kolorystyka z palety barw Styline Color Bank System
Opakowania:	0,9L 2,7L 9L
Stopień krycia:	Klasa 1 (wg PN-EN 13300)
Odporność na szorowanie:	Powyżej 6000 cykli wg normy PN-C-81913/98
Wydajność:	Do 10 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest bezpośrednio zależna od chłonności podłoża, jego struktury, metody aplikacji, narzędzia malarskiego oraz zastosowanego koloru
Zawartość części stałych:	54%; w postaci bieli tytanowej, wypełniaczy węglanowych i talku
Gęstość:	Baza 00 - ok 1,35 g/cm ³ / Baza 30 - ok 1,40 g/cm ³
Czas schnięcia:	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstępować pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny
Dokumentacja:	Atest Higieniczny PZH
Zawartość LZO:	Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób został zaliczony do Kategorii A/a/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) 30 g/l. Produkt zawiera max 30g/l LZO (VOC)