

STYLINE PROFESSIONAL nanovo EM


DEKORACYJNA FARBA METALICZNA

gotowa do użycia akrylowa farba dekoracyjna




PRZEZNACZENIE

Do wnętrz
i na zewnątrz



KOLORYSTYKA

Gold, Silver, Cooper




OPAKOWANIA

200 ml



WYDAJNOŚĆ

Ok. 0,30–0,40 l/m²
(2 warstwy)



CZAS SCHNIĘCIA

Min. 6 godzin



NARZĘDZIA

Pędzel, wałek,
gąbka, natrysk
hydrodynamiczny

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nanovo EM jest gotową do użycia akrylową farbą dekoracyjną przeznaczoną do wykonywania efektownych wykończeń ścian. Produkt stanowi warstwę dekoracyjną stosowaną na tynkach dekoracyjnych oraz innych odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych oraz drewnopochodnych. Metaliczne pigmenty zawarte w farbie nadają pomalowanej powierzchni elegancki połysk oraz efekt przestrzennego rozświetlenia, podkreślając strukturę i charakter wykonanej dekoracji. W zależności od zastosowanej techniki aplikacji możliwe jest uzyskanie różnorodnych efektów wizualnych – od subtelного satynowego połysku po wyraziste refleksy świetlne. Produkt przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych wykończeń ścian i elementów architektury wewnątrz pomieszczeń oraz na ścianach zewnętrznych budynków.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- nadaje elegancki efekt metalicznego połysku
- podkreśla strukturę podłoża
- tworzy trwałą i estetyczną powłokę dekoracyjną
- odporna na zmywanie i szorowanie na mokro
- szybkoschnąca
- trwałe kolory i wysoka estetyka wykonanej powierzchni

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche, równe i czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłów oraz innych substancji ograniczających przyczepność. Nowe podłoża mineralne powinny być odpowiednio wysezonowane. Podłoża chłonne należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.

Powierzchnie wcześniej malowane powinny być dobrze związane z podłożem, oczyszczone oraz odtłuszczone. Wszelkie nierówności oraz ubytki należy wyrównać materiałami przeznaczonymi do zastosowań wewnętrznych.

Najlepszy efekt dekoracyjny uzyskuje się na odpowiednio przygotowanych tynkach dekoracyjnych stanowiących warstwę podkładową.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Produkt jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku aplikacji natryskowej dopuszcza się rozcieńczenie czystą wodą do 5% objętości. Po przygotowaniu produkt należy niezwłocznie wykorzystać.

SPOSÓB APLIKACJI:

Farbę należy nakładać równomiernie w 1-3 cienkich warstwach. Kolejną warstwę aplikować po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Ilość warstw zależy od zamierzonego efektu. Produkt można nakładać: wałkiem dekoracyjnym, pędzlem, gąbką, pistoletem natryskowym.

Dobór narzędzia oraz techniki aplikacji pozwala uzyskać różnorodne efekty dekoracyjne oraz stopień intensywności metalicznego połysku.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Przed myciem zaleca się usunięcie możliwie największej ilości produktu z narzędzi.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +7° C do +25° C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
- Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić czy farba została zakupiona w dostatecznej ilości na powierzchnię, która ma być pomalowana i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Zabieg ten jest stosowany w celu uniknięcia ewentualnych różnic w kolorystyce powłoki malarskiej.
- W celu uzyskania najlepszych efektów dekoracyjnych zaleca się nałożenie minimum 2 warstw farby.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. Farby nie wolno stosować poniżej poziomu terenu oraz na powierzchniach poziomych.
- Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
- Aby uzyskać optymalne walory estetyczne, należy wykonać

fragment powierzchni stanowiący odrębną całość w jednym etapie wykonawczym materiałem zamówionym jednorazowo, pochodzącym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji).

- Aby uniknąć powstawania widocznych styków należy malować w jednym ciągu technologicznym (metodą „mokre na mokre”) przy stabilnych warunkach ciepłno-wilgotnościowych.
- W czasie nakładania i wysychania farby, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny różnych odcieni farby.
- Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie farby należy dokładnie i szczelnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- Po zakończeniu malowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu farby czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- Pomieszczenia zamknięte w czasie malowania po zakończeniu prac malarskich należy przewietrzyć.

INFORMACJE DODATKOWE**WSKAZÓWKI BHP:**

Unikać kontaktu produktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Podczas aplikacji natryskowej stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem oraz nadmiernym nagrzewaniem.

TERMIN WAŻNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: STYLELINE PROFESSIONAL nanovo EM

Kolorystyka:	Gold, Silver, Copper
Opakowania:	200 ml
Wydajność:	Ok. 0,30–0,40 l/m ² (2 warstwy) Zużycie jest uzależnione od równości, chłonności i chropowatości podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu
Spoivo:	Wodna dyspersja akrylowa
Wykończenie	Metaliczne, satynowe
Czas schnięcia powierzchniowego	Minimum 6 godzin
Połysk:	Kategoria G3
PH:	Ok. 8,5
Wielkość ziarna:	<100 µm (S1)
Temperatura stosowania:	Od +7°C do +25°C
Wilgotność podczas aplikacji:	Do 80%
Pełna odporność na szorowanie:	28 dni
Odporność na szorowanie:	>2000 cykli
Rozcieńczalnik:	Woda
Grubość suchej powłoki:	100–200 µm
Skład:	Wodne dyspersje akrylowe, pigmenty, wypełniacze, środki modyfikujące i dodatki uszlachetniające
Dokumentacja:	Norma ZN/1/2016
Zawartość LZO:	Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U. 2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) Wyrób został zaliczony do Kategorii A/d/FW. Dopuszczalna wartość LZO (VOC) - 130 g/l. Produkt zawiera max 130 g/l LZO (VOC).