

STYLINE PROFESSIONAL nanovo VC


CLEAR VARNISH

akrylowy transparentny lakier na farby wewnętrzne
oraz efekty dekoracyjne




PRZEZNACZENI

Do wnętr



KOLORYSTYKA

Transparentny




OPAKOWANIA

1L 5L



WYDAJNOŚĆ

Do 10m²/L przy
jednokrotnym
nakładaniu



CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C,
przy wilgotności
względnej powietrza 50%,
lakier schnie ok. 2 h.



NARZĘDZIA

Pędzel, wałek,
natrysk
hydrodynamiczny

INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLINE Lakier lamperyjny służy do zabezpieczania ścian wcześniej pomalowanych farbami akrylowymi lub lateksowymi. Powierzchnie zabezpieczone lakierem cechują się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz na zmywanie i szorowanie. Lakier daje matowe wykończenie.

Preparat można stosować wewnątrz pomieszczeń prywatnych, biurowych i użyteczności publicznej (w tym budynkach szkolnictwa, służby zdrowia, szpitalach, zakładach produkcyjnych i zbiorowego żywienia bez kontaktu z żywnością).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- Wygładza podłoże,
- Podnosi odporność powłok malarskich na zabrudzenia i przetarcia,
- Zapewnia łatwe zmywanie plam i zabrudzeń,
- Paroprzepuszczalny i bezzapachowy,
- Daje matowe wykończenie,
- Zoptymalizowany pod kątem aplikacji natryskiem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie uprzednio malowane farbami.

Przed lakierowaniem powierzchnia farby powinna być sucha, czysta bez spękań oraz odpylona. W przypadku konieczności odtłuszczenia istniejących powłok malarskich należy zastosować odpowiedni detergent czyszczący z wodą.

Powierzchnie efektów dekoracyjnych.

Lakier nakładać na powierzchnie po całkowitym wyschnięciu i związaniu efektów, jako ostateczna warstwa.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI:

Zaleca się użycie wałka malarskiego z krótkim włosiem lub welurowego. Lakier jest przystosowany również do natrysku agregatem hydrodynamicznym. Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego: Ciśnienie robocze: 100 bar. Dysza: 517.

LAKIEROWANIE:

Lakier nakładać równomiernie w jednej lub dwóch warstwach. W przypadku aplikacji na dwie warstwy, następną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej, nie wcześniej niż po 2 h (dotyczy warunków optymalnych, tj. +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy czyścić wodą. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

- Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania i wysychania powinna oscylować w zakresie od +10°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podłoże przeznaczone do malowania było równe i starannie przygotowane.
- Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.

- Stosując wałek do malowania, Lakier rozprowadzić ruchami w pionie, a następnie w poziomie, nie dociskając go do podłoża. Nie malować „suchym wałkiem”.
- Przed rozpoczęciem prac wałek, powinien być czysty i suchy.
- Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia lakieru.
- W przypadku, gdy podczas procesu malowania konieczne jest wykonanie przerw technologicznych, zaleca się wcześniejsze zaplanowanie niewidocznych miejsc ich wykonania.
- Zastosowanie lakieru powoduje subiektywną zmianę odbioru wizualnego malowanej powierzchni.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej

cykulacji powietrza wydłużają czas wysychania lakieru.

- Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie należy dokładnie i szczelnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- Po zakończeniu aplikacji narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu lakieru czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- W trakcie malowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie powłoki.

INFORMACJE DODATKOWE

WSKAZÓWKI BHP:

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania natryskowego zaleca się założyć środki ochrony osobistej BHP w tym odpowiedni sprzęt do oddychania (maseczkę ochronną). Nie wdychać rozpylonego aerozolu niniejszego wyrobu. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp.

od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. W przypadku użycia produktu, pozostałą nieużyta część należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:

Produktu pozostałego po procesie malowania nie wolno wylewać do kanalizacji lub do środowiska, ale przekazać firmom specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.

TERMIN WAŻNOŚCI:

Okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesiące. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: STYLINE PROFESSIONAL nanovo VC

Kolorystyka:	Transparentny
Opakowania:	1L 5L
Wydajność:	Do 10 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność jest bezpośrednio zależna od chłonności podłoża, jego struktury oraz metody aplikacji.
Spoiwo:	Dyspersja akrylowa
Gęstość:	Ok. 1,0 g/cm ³
Czas schnięcia:	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier schnie ok. 2 godziny.
Dokumentacja:	Norma ZN/3/2026
Zawartość LZO:	Zgodnie z Roz. Min. Rozwoju Dz.U.2016.1353 (Dyrektywą 2004/42/WE) wyrób został zaliczony do kategorii A/e/FW. Dopuszczalna zawartość LZO 130 g/l. Maksymalna zawartość LZO w produkcie 130,0 g/l. Produkt zawiera max 130g/l LZO (VOC).